



ADITIVO LÁTEX DE GOMA PARA CEMENTO, AGENTE ADHESIVO & PRIMER

USOS

- Modificador de concreto para mejorar adhesión y durabilidad
- Agente adhesivo a prueba de agua para uniones de concreto
- Imprimador penetrante para selladores y pinturas

SUSTRATOS ADECUADOS

- Concreto (liso y poroso) | Albañilería
- Paneles de cemento | Yeso
- Espuma de poliestireno expandido (EPS)
- Acero y metales galvanizados
- Grava incrustada en brea | Residuos de asfalto/bitumen

Aplicaciones / Usos:

Nivelación Techos	Empañetados Impermeables
Morteros Capa Fina	Protección de Varillas Contra Corrosión
Adhesivo para Topes de Concreto o Empates de Juntas de Concreto	Parches de Concreto Delaminado

BULL-BOND® SABAKRETE.

3en1 Aditivo Latex Pegamento Concreto Sumergido Imprimante para Techo de Concreto		
	100% Waterproof Concrete Bonding	2K Modified Mortar Additive
Interior	Exterior	Sumergido Submerged
Vertical	Horizontal	Overhead Plafones
Adhesivo resistente al agua para resanado, topes y parchos	Nivelación de techos y creación de pendientes de drenaje	Mix: General Repair / Micro-Topping
Reparación de concreto dañado o delaminado	Imprimador para selladores y pinturas sobre concreto	Mix: Micro-Topping / General Repair
Empañetado impermeable para paredes, sótanos, túneles, tanques, piscinas y fuentes	Protección de acero en concreto reforzado para ambientes extremos	Mix: General Repair
		Mix: Anti-Corrosive & Bonding Slurry



TDS, Manual & Video
bullbond.com/sabakrete



Pega. Simplemente, No Falla.

Resana **Primer** **Parcheo**

Zabaleta **Repara** **Nivela**



Since 1967



SABAKRETE™
Mezclas y Aplicaciones

3en1 PEGA ADITIVO PRIMER

Hecho en Puerto Rico | Distribuido por: CONSPRO

bullbondmfg

bullbond.com

Pega Fuerte.

BULL-BOND® SABAKRETE™



	Micro-Topping Pre-Mixed Premezclado 	Micro-Topping Manual Mix Mezcla Manual	Bonding Slurry Mix	Leveling Nivelador Pre-Mixed Premezclado 	Leveling Nivelador Manual Mix Mezcla Manual	Patching / Parcheo Pre-Mixed Premezclado 	Patching / Parcheo Manual Mix Mezcla Manual	Topping Mix	Ready-Mixed Mortar	Primer	
Dilution Ratio Proporción de dilución	1:1	1:1	1:1	1:2	1:2	1:2	1:3	1:4	1:1	1:1	Concentrated Concentrado
Sabakrete™	1 gal.	0.5 gal.	1 gal.	0.5 gal.	0.3 gal.	1.25 Qts	.25 gal.	1 gal.	0.5 gal.	0.5 gal.	1 gal.
Water / Agua	1 gal.	0.5 gal.	1 gal.	1 gal.	0.6 gal.	2.5 Qts	0.75 gal.	4 gal.	0.5 gal.	0.5 gal.	-
Cement / Cemento	-	10lbs / 1gal	20 lbs. / 2 gal.	-	10 lbs /1 gal.	-	15 lbs / 1.5 gal.	70lbs / 7 gal.	-	-	-
Sand / Arena	-	20lbs / 1.5 gal.	-	-	25lbs / 1.75 gal.	-	25lbs / 1.75gal.	150 lbs / 11 gal.	-	-	-
Gravel / Grava	-	-	-	-	-	-	-	30 lbs / 3 gal.	-	-	-
Mortar / Mortero	-	-	-	-	-	-	-	-	50 lbs	-	-
General Repair Bag	-	-	-	50 lbs	-	50 lbs	-	-	-	-	-
Micro-Topping Bag	50lbs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Yield (ft³) / Rendimiento	0.45 ft³	0.30 ft³	0.43 ft³	0.50 ft³	0.35 ft³	0.50 ft³	0.5 ft³	2.5 ft³	0.5 ft³	200-300 ft²	200-300 ft²
Application Thickness / Espesor de aplicación	1/32" – 1/8"	1/32" – 1/8"	1/32" – 1/8"	1/8" – 1"	1/8" – .75"	1/4" – 1"	1/8" – 1"	1/2" – 2"	1/8" – 1"	-	-